Printlight®

Tipo	Dureza (Shore D)	Base	Base	Descripción	Grosor Plancha (mm)	Profundidad Relieve (mm)	Reproducción Tramas	Min. Punto aislado (µm)	Min. Línea fina (µm)	TIPOGRAFIA GENERAL												Ventajas
										General		Formularios Continuo			Etiquetas		Textil	Barniz UV	Offset Seco		Tampografía	
										Letras	Imágenes	Formularios	Carbonizado	Desensitized	Plana	Rotativa	Toallas					
P	87°	Metal	Liso/Mate	PM 43S	0.43	0.21	150L (3-95%)	100	30													Tampografía
				PM 73R	0.73	0.43	150L (3-95%)	200	40													
K	67°	Poliéster	Liso	KF 58GD	0.58	0.22	150L (3-95%)	200	40													Impresión en plano Etiquetas
				KF 80GC	0.80	0.53	150L (3-95%)	200	40													
				KF 95GC	0.95	0.68	150L (3-95%)	200	40													
			Mate	KF 80MC	0.80	0.53	175L (1-95%)	200	40													
				KF 95MC	0.95	0.68	175L (1-95%)	200	40													
		Metal	Liso	KM 43GS	0.43	0.21	150L (3-95%)	100	30													
				KM 53GS	0.53	0.31	150L (3-95%)	100	30													
				KM 58GS	0.58	0.36	150L (3-95%)	100	30													
				KM 73GR	0.73	0.43	150L (3-95%)	200	40													
				KM 83GR	0.83	0.53	150L (3-95%)	200	40													
				KM 95GR	0.95	0.65	150L (3-95%)	200	40													
				KM 175GR	1.75	1.45	150L (3-95%)	200	40													
			Mate	KM 95MR	0.95	0.65	175L (1-95%)	200	40													
			Liso	KM 73AR	0.73	0.43	175L (1-95%)	100	30													Offset Seco
				KM 83AR	0.83	0.53	175L (1-95%)	100	30													
				KM 95AR	0.95	0.65	175L (1-95%)	200	40													
L	55°	Poliéster	Mate	LF 80B	0.80	0.592	175L (1-95%)	150	30													Rotativa alta calidad
				LF 95C	0.95	0.68	175L (1-95%)	150	30													
J	55°	Poliéster	Mate	JF 80B	0.80	0.592	175L (1-95%)	200	30													Rotativa alta calidad
				JF 95C	0.95	0.68	175L (1-95%)	200	30													
		Metal		JM 95T	0.95	0.69	175L (1-95%)	200	30													
E	55°	Poliéster	Liso	EF 95GC	0.95	0.68	150L (3-95%)	200	40													Impresión Rotativa
			Mate	EF 80MB	0.80	0.592	175L (1-95%)	200	40													
				EF 95MC	0.95	0.68	175L (1-95%)	200	40													
		Metal	Liso	EM 95GR	0.95	0.65	150L (3-95%)	200	40													
			Mate	EM 95MR	0.95	0.65	175L (1-95%)	200	40													
S	40°	Poliéster	Liso	SF 70GA	0.70	0.55	150L (3-95%)	200	40													Formularios Continuo
				SF 95GB	0.95	0.68	150L (3-95%)	200	40													
U	27°	Poliéster	Liso	UF 70GA	0.70	0.55	150L (3-95%)	200	40													Formularios Continuo
				UF 95GB	0.95	0.74	150L (3-95%)	200	40													
		Metal		UM 95GS	0.95	0.73	150L (3-95%)	200	40													
B	25°	Poliéster	Mate	BF 95B	0.95	0.74	150L (3-95%)	200	40													Formularios Continuo
				BF 170B	1.70	1.492	150L (3-95%)	400	100													
				BF 200B	2.00	1.78	150L (3-95%)	400	100													
C	25°	Poliéster	Liso	CF 200GB	2.00	1.78	150L (3-95%)	400	100													Carbonizado
		Metal		CM 170GS	1.70	1.48	150L (3-95%)	400	100													